



# Vany z litého mramoru

## **Použití**

Výrobek je určen pro osobní hygienu člověka v obytných, veřejných, zdravotnických a průmyslových budovách.

## **Čištění**

Čištění lze provádět běžnými kapalnými čisticími prostředky. Vany se nesmějí čistit abrazivními čisticími prostředky obsahujícími písek a látky podobného charakteru. Nevystavujte výrobek působení kyselin, čpavku, chlóru, čističe odpadu ani barviva na vlasy. Vany lze leštit jemným voskem (např. vosková leštidla na auta). V případě poškrábání povrchu lze přešetřit voskem, případně získat u prodejce speciální opravnou sadu na hlubší rýhy.

Oheň: Nehořlavý materiál

Chemikálie: Kapaliny běžně používané v koupelně na materiál vany nepůsobí.

Bez viditelných stop po 14 hodinách působení těchto látek: Etylalkohol, aceton, kyselina chlorná, 6,6 % roztok kyseliny močové, 10 % roztok kyseliny citrónové, benzol.

Po 6 hodinách působení lze lehce odstranit stopy těchto látek: černý krém na boty, rtěnka, káva, modrý omyvatelný inkoust, kosmetika.

Teplný šok: po 2000 cyklech zůstává výrobek beze změn (Norma CMI vyžaduje minimálně 500 cyklů). Jeden cyklus se rovná: 1,5 minuty se do vany pouští 10°C teplá voda a hned potom se 1,5 minuty do vany pouští 65°C teplá voda.

## **Záruka**

Záruční lhůta jsou 2 roky od data nákupu výrobku konečným uživatelem a je potvrzena daňovým dokladem, který vydává prodejce. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným způsobem čištění nebo na dodatečné úpravy povrchu provedené uživatelem.

## **Servis**

S požadavky na záruční a pozáruční servis se obraťte na prodejce.



# Vany z litého mramoru

Vanu ZITA z litého mramoru instalujeme položením na zem, sifon je zapuštěn do podlahy. Dbejte na perfektně vodorovný obklad. Pod vanu dejte tepelně izolační vrstvu (Mirelon o síle 2 mm). Po obvodu utěsněte vanu silikonovým tmelem.

